



ADDITIVO STAGIONANTE IN GRADO DI RIDURRE I RITIRI IDRAULICI E LA FORMAZIONE DI MICROFESSURAZIONI.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Betocure Plus è uno speciale additivo liquido, esente da cloruri, per ridurre il ritiro igrometrico finale di malte, calcestruzzi ordinari e autocompattanti, per renderli meno soggetti a fessurazioni.

Betocure Plus agisce riducendo le sollecitazioni superficiali dell'acqua presente nei pori capillari e di conseguenza le forze che agiscono sulle pareti dei pori sono fortemente ridotte.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Travetti di solai e pile di viadotti autostradali;
- Pavimenti industriali;
- Parcheggi multipiani;
- Opere idrauliche, come canali di sfioro, cisterne, ecc.;
- Elementi prefabbricati in calcestruzzo come per esempio: cupole, travi, pilastri, pannelli di tamponamento, ecc.;
- Rivestimento di gallerie stradali e ferroviarie.

CARATTERISTICHE

- Le malte e i calcestruzzi che contengono Betocure Plus, devono essere stagionati in condizioni di umidità o protetti con antievaporanti soprattutto in climi caldi e ventosi
- Aggiungere Betocure Plus al calcestruzzo solo dopo aver aggiunto tutti gli altri componenti.

METODO DI APPLICAZIONE

Betocure Plus viene aggiunto contemporaneamente all'acqua.

Betocure Plus può essere combinato con molti altri prodotti ed è compatibile con tutti i tipi di cementi e materiali cementizi.

DOSAGGIO

5 - 8 Lt per metro cubo di calcestruzzo

Il tasso di ritardo ottenuto dipende direttamente dal tasso di dosaggio che a sua volta è influenzato dalla qualità del cemento e degli aggregati, dal rapporto a/c e dalle temperature.

Si consiglia di eseguire miscele di prova per finalizzare il dosaggio ottimale.

CONFEZIONAMENTO

Betocure Plus viene fornito in:

- Barattoli di plastica da 1 kg
- Taniche in plastica da 5 kg
- Taniche in plastica da 10 kg
- Taniche in plastica da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale e' garantito per essere di prima qualità per 12 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

BETOCURE PLUS non è considerato pericoloso secondo la normativa vigente riguardante alla classificazione delle miscele. Si consiglia di indossare indumenti protettivi e di adottare le consuete precauzioni per la gestione delle sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

- Identità del prodotto

Aspetto:	Liquido
Coloure:	Transparente
Densità:	1.05 kg/Lt a +20°C
Ossido di sodio equivalente:	≤ 0.5%
Contenuto totale di ioni cloruro:	≤ 0.10 %



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us