



MALTA CEMENTIZIA FLUIDA A RITIRO COMPENSATO, ARMATA CON FIBRE INORGANICHE, PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DOVE È RICHIESTA UNA MAGGIORE FLUIDITÀ.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Beton Grout 100 Plus è una malta premiscelata in polvere a ritiro compensato a base di cemento, inerti selezionati, additivi speciali superfluidificanti e fibre sintetiche. Quando mescolato con acqua, Beton Grout 100 Plus forma una malta colabile, adatta al getto in cassero, se utilizzato per reintegrare il calcestruzzo, o in sedi appositamente predisposte, se utilizzato per lavori di ancoraggio, senza dover fare vibrare l'impasto e senza rischi di segregazione, anche in caso di applicazioni in spessori.

Se Beton Grout 100 Plus viene miscelato solo con acqua, deve essere stagionato in ambiente umido per consentire l'espansione idonea da sviluppare in modo completo e corretto.

Grazie a questa particolare tecnologia, garantendo una maggiore stabilità dimensionale e riduzione del fenomeno della fessurazione, Beton Grout 100 Plus è conforme ai principi definiti nella EN 1504-9, i requisiti della EN 1504-3, che regolano i prodotti utilizzati per effettuare riparazioni strutturali e non strutturali su elementi in calcestruzzo, e della EN 1504-6, che definiscono i prodotti utilizzati per posizionare le armature.

SUBSTRATI IDONEI

- Calcestruzzo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Ricostruzione e potenziamento dei cordoli autostradali.
- Barriere di ancoraggio.
- Rafforzamento di elementi strutturali, pilastri e travi in cemento armato.
- Ricostruzione di tappi di banchina ed elementi portanti di viadotti autostradali.
- Integrazione di solai su ponti e viadotti rimuovendo le aree danneggiate.
- Riparazione di pavimenti in cemento.
- Riparazione di giunti in autostrada.
- Lavori di riparazione su strutture idrauliche.

LIMITAZIONI

- Non applicare su supporti lisci: irruvidire preventivamente le superfici.
- Non applicare su supporti asciutti.
- Non aggiungere cemento o additivi.
- Non aggiungere acqua all'impasto per renderlo più lavorabile, una volta che inizia la presa.
- Non lasciare le borse esposte al sole prima dell'uso.
- Non utilizzare se la temperatura è inferiore a +5°C.
- Non utilizzare se la borsa è danneggiata o se è stata aperta in precedenza.
- Non utilizzare per il fissaggio di elementi accuratamente in posizione.

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione del supporto

- Rimuovere tutto il calcestruzzo deteriorato e incoerente per formare un supporto solido, ruvido e resistente. Tutte le parti precedentemente riparate e non perfettamente incollate devono essere rimosse
- Rimuovere polvere, ruggine, lattime di cemento, grasso, olio e vernice dal calcestruzzo e dai ferri di armatura mediante sabbiatura o idrosabbiatura.
- Trattare i ferri di armatura con Ferropri-mer 1K o 2K, secondo la procedura indicata nella Scheda Tecnica del prodotto.
- Saturare il supporto con acqua.
- Prima di effettuare riparazioni, attendere che l'acqua in eccesso sia evaporata.

B) Preparazione del prodotto

Versare in un recipiente circa 5,5 litri di acqua pulita e aggiungere lentamente un sacco da 25 kg di Beton Grout 100 Plus mentre si mescola. Mescolare accuratamente l'impasto per alcuni minuti, quindi rimuovere la polvere che si è attaccata ai lati e sul fondo del contenitore. Aggiungere altra acqua per ottenere la consistenza desiderata senza superando la quantità consigliata, circa 6-6,5 litri. Mescolare ancora per alcuni minuti per formare un'impasto ben amalgamato, di consistenza plastica, senza grumi.

Beton Grout 100 Plus rimane lavorabile per circa 15 minuti da +10°C a +25°C.

C) Applicazione del prodotto

Versare nella cassaforma un flusso costante di Beton Grout 100 Plus da un solo lato, assicurandosi che non ci sia aria e che la cassaforma sia ben sigillata per evitare la fuoriuscita di eventuale malta. Si consiglia di trattare le casseforme con un prodotto di rilascio moduli. Non è necessario vibrare la malta dopo il versamento. I pezzi della barra tonda possono essere utilizzati per aiutare la malta a scorrere nelle parti più difficili. Se le superfici di spessore superiore a 5 cm devono essere riparate con Beton Grout 100 Plus e non sono confinate, le barre del

carrello devono essere posizionate prima di versare la malta in modo che lo strato di malta su di esse abbia uno spessore di almeno 2-3 cm.

Strati di spessore inferiore a 5 cm possono essere versati senza aggiunta di armatura, purché il substrato ha una rugosità superficiale di almeno 5 mm per contrastare il fenomeno di espansione, che normalmente avviene entro le prime 24 ore.

Quando applicato come ancoraggio di strutture metalliche, versare Beton Grout 100 Plus in flusso costante da un lato solo, assicurandosi che l'aria venga espulsa dalla zona da riempire, che deve essere almeno 2,5-3 volte maggiore del diametro della barra da ancorare.

CONFENZIONAMENTO

Beton Grout 100 Plus viene fornito in:

- Sacchi di carta da 25 kg.

CONSERVAZIONE

Beton Grout 100 Plus viene fornito in:

- Sacchi di carta da 25 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale è garantito per essere di prima qualità per 12 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Beton Grout 100 Plus è irritante; contiene cemento che a contatto con il sudore o altri fluidi corporei provoca reazione alcalina irritante e reazioni allergiche ai soggetti predisposti. Può causare danni agli occhi. Nel caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. È consigliato l'uso di guanti e occhiali protettivi. Per ulteriori e complete informazioni sulla cassaforte uso del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

- Identità del prodotto

Classe secondo EN 1504-3:	R4
Tipo:	PCC
Consistenza:	polvere
Colore:	grigio
Diametro massimo dell'aggregato (EN 1015-1) (mm):	10
Densità apparente (kg/m³):	1.400
Contenuto di solidi secchi (%):	100
Contenuto di cloruro di ioni (%):	≤ 0.05

-Dati di applicazione (a +23°C e 50% U.R.)

Colore della miscela:	grigio
Rapporto di miscelazione:	26-28%
Consistenza della miscela:	flusso
Densità dell'impasto (EN 1015-6) (kg/m³):	2.400
PH della miscela:	12
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Durata dell'impasto:	Durata dell'impasto:

- Verifiche finali

Resistenza alla compressione (MPa):	85
Resistenza alla flessione (MPa):	11
Modulo elastico a compressione (GPa):	30
Resistenza all'estrazione delle barre d'acciaio - sforzo di adesione - (MPa):	32
Adesione su calcestruzzo (tipo di supporto MC 0,40) secondo EN 1766 (MPa):	≥ 2
Compatibilità termica misurata come forza di adesione secondo EN 1542 (MPa):	≥ 2
Assorbimento capillare (kg/m².h):	≤ 0.4
Impermeabilità espressa come coefficiente di permeabilità all'acqua libera (kg/m².h):	W - 0.1 Classe III
Permeabilità al vapore acqueo - spessore equivalente dell'aria S - (m):	S - 5 Classe I
Reazione al fuoco:	A1

AVVERTIMENTO

Pericolo. Contiene cemento Portland: cromo VI < 2 ppm entro il periodo di validità del prodotto. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi danni agli occhi. H335 Può irritare le vie respiratorie. P261 Evitare di respirare la polvere. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 SE IN CONTATTO CON IL VOSTRO PELLE: Lavare abbondantemente con acqua/... P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare cautamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere lenti a contatto, se presenti e di facile realizzazione. Continua risciacquo. P310 Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ medico/...



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us