



ADESIVO MULTIUSO A BASE SOLVENTE POLICLOROPRENE A DOPPIA MANO A BASSA VISCOSITÀ PER GOMMA E PVC.



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DCI PROFILE S10 è un policloroprene monocomponente, a presa rapida e pronto all'uso, a base solvente. DCI PROFILE S10 è un adesivo multiuso utilizzato per installazioni interne di gomma e PVC su pavimenti e rivestimenti. Il prodotto è adatto anche per la posa di linoleum e sughero. Il prodotto è facilmente applicabile e ha buona elasticità. Grazie al contenuto di speciali additivi il prodotto è resistente a batteri e muffe.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

- Per uso interno
- Per la posa di pavimenti in linoleum
- Per installazione su pavimenti riscaldati
- Per aree commerciali e residenziali
- Per pavimenti in moquette agugliati
- Per l'applicazione su pareti e pavimenti
- Per la posa di membrane in gomma e PVC.

## SUBSTRATI IDONEI

- Pavimenti di cemento
- Massetti cementizi
- Pannelli in truciolare
- Pannelli in cartongesso
- Supporti in gesso
- Supporti in legno
- Supporti metallici.

## LIMITAZIONI

- Da non utilizzare a temperature inferiori a 8°C.
- Da non utilizzare per l'applicazione all'esterno.
- Da non utilizzare in aree soggette a costante esposizione all'acqua, immersione o pressione idrostatica.
- Da non utilizzare in docce commerciali, bagni turchi, fontane o applicazioni sommerse.
- Da non utilizzare su supporti metallici.
- Da non utilizzare su supporti in anidrite.
- Proteggere dal gelo.
- Da non utilizzare su massetti ad alto contenuto di umidità.

## PROCEDURA DI APPLICAZIONE

### A) Preparazione del supporto

Il supporto deve essere uniformemente asciutto, resistente a compressione e trazione, esente da polvere, vernice, cera, oli, ruggine, residui di gesso o altri materiali che potrebbero interferire con l'incollaggio e non deve contenere fessure.

Controllare il contenuto di umidità su tutto lo spessore del supporto con un igrometro elettrico, tenendo presente che si forniscono solo valori approssimativi. È fondamentale assicurarsi che non sia presente umidità di risalita. Il contenuto di umidità deve essere quello previsto dalle normative di ogni paese. I massetti galleggianti sugli strati di isolamento e i

massetti nel terreno devono essere versati sopra una barriera al vapore per evitare la risalita di umidità.

### **B) Preparazione del prodotto**

DCI PROFILE S10 è pronto all'uso ma si consiglia di miscelare l'adesivo per l'omogeneizzazione.

### **C) Applicazione del prodotto**

Applicare DCI PROFILE S10 al supporto utilizzando una spatola dentata adeguata al formato.

Il tempo aperto del prodotto è massimo 30 minuti in condizioni normali di temperatura e umidità, tenendo in considerazione la stesura dell'adesivo.

### **D) Installazione**

Lasciare un breve tempo di attesa fino a 10-15 minuti a seconda della quantità di applicazione, condizioni climatiche, assorbimento del supporto e tipo di rivestimento.

Assicurarsi di non superare il tempo aperto 20-30 minuti per garantire una corretta bagnatura del rovescio del rivestimento. Stendere mentre l'adesivo è ancora umido, i solventi devono essere evaporati e le creste di adesivo devono essere impresse. Fare attenzione ad evitare sacche d'aria e strofinare con cura il rivestimento del pavimento per garantire che l'adesivo si trasferisca sul supporto.

Evitare stress eccessivo sulle articolazioni.

Dopo alcuni minuti della posa della copertura sul pavimento, è sempre necessario arrotolarlo nuovamente con cura o strofinarlo con decisione.

Gli errori non possono essere riparati, perché l'adesivo si fissa all'istante.

### **COPERTURA / CONSUMO**

Circa 0,2 – 0,2 kg/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata.

### **CONFEZIONAMENTO**

DCI PROFILE S10 viene fornito in:

- Secchi in plastica da 15 kg.
- Secchi di plastica da 10 kg.
- Secchi di plastica da 3 kg.

### **CONSERVAZIONE**

Il prodotto originale è garantito per essere di prima qualità per 24 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

### **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

DCI PROFILE S10 è corrosivo e può causare danni agli occhi. Il prodotto non emette nocivi fumi a temperatura ambiente e in normali condizioni di applicazione. Se utilizzato a temperature superiori di +60°C, il prodotto può provocare sensibilizzazione se inalato.

In caso di malattia consultare un medico. Quando si applica il prodotto, si consiglia di utilizzare guanti e occhiali protettivi o una sicura mascherina per proteggere le vie respiratorie, e di lavorare solo in ambienti ben ventilati.

Se il prodotto viene in contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Per ulteriori e complete informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto si prega di fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

## DATI TECNICI

### Identità del prodotto

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Consistenza                            | liquido                    |
| Colore                                 | Beige                      |
| Densità apparente (kg/m <sup>3</sup> ) | 900                        |
| Viscosità                              | 10.000 (rpm 5, mandrino 7) |
| Contenuto di solidi secchi (%)         | 25                         |

### Dati di applicazione(a +23°C e 50% U.R.)

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Rapporto di miscelazione       | pronto all'uso    |
| Consistenza dell'impasto       | Liquido           |
| Temperatura di applicazione    | da +10°C to +40°C |
| Tempo aperto (secondo EN 1346) | 20 - 30 minuti    |
| Tempo di regolazione           | ca. 40 minuti     |
| Pedonabile                     | Immediatamente    |

### Verifiche finali

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Forza di adesione                                     | 2.7 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla temperatura dopo l'indurimento finale | da -20°C to +90°C     |



+1 55 12 258 428  
info@dc-industries.us  
www.dc-industries.us