



RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE ALL'ACQUA AD EFFETTO LUCIDO, PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO E SOTTOFONDI CEMENTIZI.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Epo Paint IN è un rivestimento epossidico all'acqua, bicomponente, senza solventi, a basso ingiallimento, per uso industriale. Epo Paint IN si applica a rullo o a spruzzo, a vari spessori da 100 a 150 micron. Dopo l'indurimento offre un'ottima resistenza all'abrasione. Se è una finitura Antiscivolo, è necessario aggiungere dal 5 al 10% in peso di riempitivo al Quarzo, a seconda del grado di finitura antiscivolo necessario.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Finitura antipolvere su pavimenti in cemento.
- Prodotto di finitura per pavimenti in resina.
- Prodotto di finitura per una superficie idrorepellente, antipolvere e antiolio.

SUBSTRATI IDONEI

- Calcestruzzo
- Malta cementizia

LIMITAZIONI

- Non applicare su supporti umidi o con umidità di risalita capillare
- Non diluire con solvente o acqua.
- Non applicare su supporti sfarinanti.
- Non applicare su supporti con macchie di olio, grasso o sporco in genere.
- Applicare solo su supporti preparati secondo le specifiche dovute.
- Non miscelare quantità parziali dei componenti in quanto il prodotto potrebbe non indurire correttamente.
- Non esporre il prodotto miscelato a fonti di calore.
- Epo Paint IN può cambiare colore o sbiadire se esposto alla luce solare
- Il rivestimento può anche cambiare colore se viene a contatto con sostanze chimiche aggressive.
- Non applicare su calcestruzzo entro 10 giorni dal getto.
- Non applicare su supporti ceramici o lapidei in genere.
- Rimuovere al più presto i prodotti chimici aggressivi se entrano in contatto con Epo Paint IN.
- Utilizzare idonei dispositivi di pulizia e detergenti specifici per pulire il rivestimento.
- Proteggere i rivestimenti dall'acqua per almeno 24 ore dopo l'applicazione.
- La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C superiore alla temperatura del punto di rugiada.

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione del supporto

La superficie dei pavimenti in calcestruzzo deve essere asciutta, pulita e solida e non presentare zone sfarinanti o distaccate. La resistenza alla compressione del calcestruzzo utilizzato per il supporto deve essere di almeno 25 N/mm² e la sua trazione la resistenza deve essere di almeno 1,5 N/mm².

Anche la resistenza del supporto deve essere adeguata per l'uso finale e i tipi di carico a cui sarà sottoposto. Il livello di umidità nel supporto deve essere massimo del 4% e senza umidità di risalita capillare. La superficie del pavimento da trattare deve essere preparata con un idoneo procedimento meccanico per rimuovere ogni traccia di sporco, lattime cementizie e sfarinamenti o porzioni staccate, e leggermente ruvida ed assorbente.

Prima di applicare il prodotto rimuovere tutta la polvere dalla superficie con un aspirapolvere.

Eventuali fessure devono essere riparate riempiendole con Epoinject, mentre eventuali zone deteriorate del calcestruzzo devono essere riparate con malta eposidica.

Applicare il primer tal quale o miscelato con Quartz 0,5 sul supporto dopo che è stato preparato come specificato con una cazzuola dritta o un rastrello. Subito dopo l'applicazione del primer, spolverare leggermente la superficie ancora bagnata con Quartz 0,5 alla dose di 0,5 kg/m²

Non si consiglia di superare questo tasso di consumo. Assicurarsi che non ci sono pori aperti sulla superficie del supporto, altrimenti potrebbero fuoriuscire bolle d'aria e formarsi piccoli crateri nella mano di finitura autolivellante.

B) Preparazione del prodotto

I due componenti dell' Epo Paint IN devono essere miscelati tra loro appena prima dell'applicazione. Mescolare componente A accuratamente e aggiungere il contenuto del componente B. Aggiungere circa il 10% in peso di Quarzo 0,25 e rimescolare con le fruste elettriche a bassa velocità per evitare che l'aria penetri nell'impasto (300-400 giri/min), per almeno 2 minuti fino a quando il composto non sarà completamente amalgamato.

Versare il composto in un contenitore pulito e mescolare ancora brevemente.

Non miscelare il prodotto per troppo tempo per evitare di inglobare troppa aria nell'impasto.

Applicare l'impasto entro la durata indicata (riferito ad una temperatura di +20°C).

Le più alte temperature ambientali ridurranno la durata della miscela, mentre temperature più basse lo aumenteranno.

C) Applicazione del prodotto

Versare Epo Paint IN sulla superficie del pavimento stenderlo uniformemente con una spatola liscia o dentata A forma di "V". L'utilizzo di una spatola dentata consente che lo spessore dello strato e il tasso di consumo del prodotto si controllino più facilmente. Ripassare più volte la superficie con un rullo a punte mentre il prodotto è ancora umido per uniformare lo spessore del manto e per eliminare l'aria intrappolata nel prodotto durante la miscelazione.

COPERTURA / CONSUMO

Il consumo è di circa 0,5-0,7 kg/m².

CONFENZIONAMENTO

Epo Paint IN viene fornito in:
- Secchi da 15 kg A+B

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale è garantito per essere di prima qualità per 24 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Epo Paint IN componente A è irritante per la pelle e gli occhi, entrambi i componenti A e B possono provocare sensibilizzazione in soggetti sensibili a tali sostanze.

Epo Paint IN componente B è corrosivo e può provocare ustioni. Il prodotto contiene resine PU di basso peso molecolare che possono causare sensibilizzazione in caso di contaminazione incrociata con altri composti resine epossidiche. Quando si applica il prodotto, si consiglia di indossare indumenti protettivi e di adottare le consuete precauzioni per la gestione delle sostanze chimiche. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi o pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico.

Epo Paint IN componente A e B sono pericolosi anche per la vita acquatica. Non disperdere questo prodotti nell'ambiente. Per ulteriori e complete informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto si prega di fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali.

PRODOTTO ESCLUSIVO PER USO PROFESSIONALE.

TECHNICAL DATA

IDENTITÀ DEL PRODOTTO

DATI TECNICI (valori tipici)	Componente A	Componente B
Colore:	colore RAL	giallo paglierino
Consistenza:	liquido	liquido
Densità (g/cm ³):	1.60 ÷ 1.70	1
Viscosità a +23°C (mPa·s):	4500 ÷ 6500 (# 5-50rpm)	250 ÷ 450 (# 2 - 50) rpm

DATI DI APPLICAZIONE (a +23°C e 50% U.R.)

Rapporto di miscelazione:	100	25 parti in peso
Colore della miscela:	colorato	
Consistenza dell'impasto:	viscoso	
Viscosità dell'impasto a +23°C (mPa·s):	1200 ± 200 (# 3 - 20 rpm)	
Densità dell'impasto (kg/m ³):	1,400	
Tempo di lavorabilità a +20°C	30 min	
Temperatura di applicazione:	da +8 to +35°C	

VERIFICHE FINALE

Tempo di indurimento a +23°C e 50% U.R.:		
- fuori polvere:	3-5 ore	
- pedonabile:	Dopo 24 ore	
- tempo di indurimento completo:	7 giorni	
Durezza Shore D (DIN 53505) dopo 7 giorni a +23°C e 50% U.R.:	75	
Resistenza alla compressione dopo 7 giorni (EN 196-1) (N/mm ²):	52	
Resistenza a flessione dopo 7 giorni (EN 196-1) (N/mm ²):	20	
BCA resistenza all'usura:	EN 13892- 4 < 5 µm	
Forza di adesione:	EN 13892- 8; 2004 3.90 N/mm ²	
Resistenza all'urto:	EN ISO 6272 20 Nm	



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us