

## VOCE DI CAPITOLATO

---

### EPO PRIMER 3C

è una soluzione di primer a base di resina epossidica bicomponente senza solventi che penetra in profondità nel substrato. Quando il solvente evapora e le resine reticolano, la superficie del supporto diventa più solido, più duro e resistente all'abrasione.

#### DATI TECNICI

##### Identità del prodotto

Consistenza Comp. A: liquido  
Consistenza Comp. B: liquido  
Consistenza Comp. C: polvere  
Compr. colore A: Trasparente  
Compr. colore B: Trasparente  
Compr. colore C: Grigio  
Comp. densità A ( $\text{kg/m}^3$ ): 1050  
Comp. densità B ( $\text{kg/m}^3$ ): 900  
Viscosity (mPa.s): 300

Contenuto di solidi secchi  
Comp. A(%): 30  
Contenuto di solidi secchi  
Comp. B(%): 20  
Rapporto di miscelazione:  
2 parti A: 1 parte B: 3 parti C  
Durata dell'impasto: 4 ore  
Temperatura di applicazione:  
da +5°C a +35°C