

VOCE DI CAPITOLATO

EPOFLOOR CLN

è un formulato bicomponente riempitivo a base di resine epossidiche ad alto contenuto di solidi, che è utilizzato per realizzare rivestimenti autolivellanti continui, specifici per camere bianche, e con buona resistenza ai microrganismi.

EpoFloor CLN si caratterizza anche per la sua buona resistenza meccanica e buona resistenza agli agenti chimici e all'abrasione.

EpoFloor CLN soddisfa i requisiti definiti nella EN 13813, che specifica i requisiti per i materiali da massetto utilizzati per i pavimenti interni, i requisiti della EN 1504-9 e i requisiti minimi della EN 1504-2.

DATI TECNICI

Identità del prodotto

	Componente A	Componente B
Colore:	Colore RAL	Giallo paglierino
Consistenza:	Liquido	Liquido
Densità (g/cm ³):	1,60 ÷ 1,70	1
Viscosità a +23°C (mPa·s):	4500 ÷ 6500 (# 5 - 50 rpm)	250 ÷ 450 (# 2 - 50) rpm

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Rapporto di miscelazione: comp. R: comp. B = 100 : 25 parti in peso

Colore della miscela: colorato

Consistenza dell'impasto: viscoso

Viscosità dell'impasto a +23°C (mPa·s): 1200 ± 200 (# 3 - 20 rpm)

Densità dell'impasto (kg/m³): 1.400

Tempo di lavorabilità a +20°C: 30 min.

Temperatura di applicazione: da +8 a +35°C