



INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO, RESISTENTE AI SALI, A BASE DI CALCE ED ECO-POZZOLANA, PER IL RISANAMENTO DI MURATURE ANTICHE, ANCHE SU EDIFICI DI INTERESSE STORICO.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Plaster GP 10 è una malta in polvere, colabile, esente da cemento, per il ricondizionamento e consolidamento di murature a base di calce idraulica naturale, sabbie naturali fini, additivi speciali e microfibre con bassissimo livello di emissione di composti organici volatili.

Questo prodotto è classificato G secondo EN 998-1 Norme: “Prestazioni garantite, malte da muratura di uso generale per esterni ed interni”, classe CS II.

Plaster GP 10, se miscelato con acqua, forma una sostanza salina tissotropica volumetricamente stabile, una malta resistente e facilmente spatolabile con grandi intercapedini e cavità interne senza colature.

Una volta indurita, le caratteristiche della malta a base di Plaster GP 10, sono molto simili a quelli della malta a base di calce, oppure calce idraulica originariamente utilizzata nella costruzione di vecchi edifici. Anche Plaster GP 10 ha proprietà che rendono il prodotto resistente a vari fenomeni chimici-fisici aggressivi, come la presenza di sali solubili e reazioni alcali-aggregati.

Inoltre, la malta non induce la formazione di efflorescenze e non rilascia sali solubili. Plaster GP 10 è consigliato per strati superiori a 3 cm di spessore.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Intonaci deumidificanti macroporosi interni e/o esterni su murature, anche di recente costruzione, con umidità di risalita capillare ed efflorescenze saline.
- Nuovi intonaci deumidificanti o vecchi intonaci reintegranti a base di calce e calce idraulica naturale su pietra, murature in laterizio, tufo e miste, anche su edifici di patrimonio locale o all'interno di una zona edificabile sostenibile.
- Intonaci deumidificanti per murature in zone lagunari o in prossimità del mare.
- Ripristino di intonaci danneggiati su edifici realizzati con malte a basse prestazioni.
- Murature di puntamento “finitura a vista” in pietra, laterizio e tufo.

LIMITAZIONI

- Non utilizzare per realizzare boiacche consolidanti da iniettare nelle strutture
- Non utilizzare per realizzare intonaci traspiranti
- Non utilizzare per realizzare intonaci “armati”.
- Non utilizzare per la rasatura dell'intonaco
- Non aggiungere mai additivi, cemento o altri leganti
- Non applicare se la temperatura è inferiore a +5°C.

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione del supporto

- Rimuovere polvere, ruggine, lattime di cemento, grasso, olio e vernice dal calcestruzzo e dai ferri di armatura mediante sabbiatura o idrosabbiatura.
- Trattare i ferri di armatura con Ferropri-mer 1K o 2K, secondo la procedura indicata nella Scheda Tecnica del prodotto.
- Saturare il supporto con acqua.
- Prima di effettuare riparazioni, attendere che l'acqua in eccesso sia evaporata.
- Installare le opere di telaio

B) Preparazione del prodotto

- Miscelare Plaster GP 10 in betoniera o nella tramoggia di una pompa a coclea con miscelatore separato, es come Putzmeister S 5 o una macchina simile. Piccole quantità di prodotto possono essere preparate utilizzando un trapano elettrico a bassa velocità.
- Dopo aver aggiunto circa 3 litri di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg di prodotto aggiungere lentamente la malta in polvere a flusso costante.
- Mescolare per 3-4 minuti e poi assicurarsi che il composto sia ben amalgamato e anche e che non ci sono grumi.
- Assicurarsi che non vi siano tracce di malta in polvere attaccata ai lati o sul fondo del mixer.

C) Applicazione del prodotto

- Applicare con cazzuola o spatola uno strato di malta da 20 a 30 mm di spessore; non è richiesta alcuna cassaforma.
 - Quando appena la malta inizia a solidificare, tamponare la superficie con un frat-tazzo di spugna.
- Il tempo di attesa richiesto prima l'esecuzione di questa operazione dipende dalle condizioni atmosferiche circostanti.

COPERTURA / CONSUMO

Il consumo è di circa 1,8 kg/m² con uno spessore di 1 mm.

CONFENZIONAMENTO

Plaster GP 10 viene fornito in:
– Sacchi di carta da 25 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale e' garantito per essere di prima qualità per 12 mesi se conservato in un posto asciutto.
Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Plaster GP 10 è irritante; contiene cemento che a contatto con il sudore o altri fluidi corporei provoca reazioni allergiche ai soggetti predisposti. Nel caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi. Per ulteriori e complete informazioni sulla cassaforte uso del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

- Identità del prodotto

Consistenza:	polvere
Colore:	bianco
Tipo di legante (EN 459-1):	NHL 3.5 e NHL 5 ed Eco-Pozzolano
Dimensione massima dell'aggregato (EN 1015-1) (mm):	2.5
Densità apparente (kg/m ³):	1.500
Contenuto di cloruri (EN 1015-17) (%):	< 0.05

- Dati di applicazione (a +23°C e 50% U.R.)

Consistenza dell'impasto:	fluida - scorrevole
Densità apparente della malta bagnata (EN 1015-6) (kg/m ³):	1,800
Porosità della malta bagnata (EN 1015-7) (%):	25
Campo di temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempo di lavorabilità della malta bagnata (EN 1015-9):	ca. 60 minuti

- Verifiche finali

Resistenza alla compressione (MPa):	2.5
Adesione su calcestruzzo secondo EN 1766 (MPa):	≥ 0.3
Assorbimento capillare (kg/m ² .h):	Categoria W1
Conducibilità termica (λ) (W/m.K):	0.3
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (m):	15
Reazione al fuoco:	A1

AVVERTIMENTO

Pericolo. Contiene cemento Portland: cromo VI < 2 ppm entro il periodo di validità del prodotto. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi danni agli occhi. H335 Può irritare le vie respiratorie. P261 Evitare di respirare la polvere. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 SE IN CONTATTO CON IL VOSTRO PELLE: Lavare abbondantemente con acqua/... P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare cautamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere lenti a contatto, se presenti e di facile realizzazione. Continua risciacquo. P310 Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ medico/...



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us