



VERNICE PLASTICA DI ALTA QUALITÀ PER USO PROFESSIONALE CON OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice plastica di alta qualità per uso professionale con ottima resistenza al lavaggio.

CARATTERISTICHE

- Bianchezza e scintillio
- Superficie finita opaca
- Ottima copertura
- Disponibile in 4 basi W, P, D e TR
- Ottima lavorabilità e livellamento
- Adesione molto forte e asciugatura rapida
- Elevata resistenza ai lavaggi frequenti
- Supporta 7000 cicli di lavaggio 30 giorni dopo.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

-Viene utilizzato in tutti gli interni, pareti e soffitti nuovi, vecchi e dipinti, precedentemente tinteggiati con vernici a base di cemento, calce, gesso e qualsiasi tipo di spazio interno, camere da letto, servizi igienici, soggiorni, uffici, servizi ecc.

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

- Metodo di applicazione: Pennello, rullo o spruzzo
- Diluizione: Si consiglia di diluire al 10-15% con acqua, ad eccezione delle basi D e TR che non sono consigliate da diluire oltre il 5%.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di polvere ed elementi che ostacolano l'adesione della vernice.
- Riparare tutte le fessure e le parti danneggiate utilizzando i prodotti della linea Deutschcolor, Natur Kalk, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, ecc.
- Successivamente, si consiglia di applicare il liner Macht Tiefgrund Wasser, diluito con acqua 1:1 o il liner Macht Haftgrund diluito in un rapporto 1:3 di acqua.
- Quando si applica il liner, evitare di creare una pellicola, che crea poi problemi nell'incollaggio della vernice al supporto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Diluire il prodotto Picasso Master con il 10-15% di acqua, ad eccezione delle basi D e TR che si consiglia di diluire con non più del 5% di acqua.
- Utilizzare uno sbattitore elettrico a basso numero di giri per ottenere un impasto il più uniforme e completo possibile.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

- Picasso Master si applica a pennello oppure a rullo. Il ciclo applicativo prevede almeno l'applicazione di due mani di vernice.

-Il tempo necessario tra le due mani è di 2-4 ore a seconda delle condizioni atmosferiche, della temperatura e dell'umidità.

-Pulire pennelli, rulli e altri strumenti di lavoro con acqua prima che la vernice si asciughi.

CONFEZIONAMENTO

- 3 lt, 10 lt

CONSERVAZIONE

-36 mesi se conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura tra +5°C e +30°C.

-Proteggere dal gelo.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA

-Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- In caso di contatto con gli occhi o ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenuto del contenitore.

-Non gettare il prodotto negli scarichi.

ATTENZIONE

• Si consiglia di applicare il prodotto almeno dopo 30-40 giorni su superfici in calcestruzzo fresco

• Si raccomanda di non lavare le superfici verniciate fino a 30 giorni dopo l'applicazione.

DATI TECNICI

Identità del prodotto	
Resina:	PVA VEOVA Polimero
Densità UNI EN ISO 2811-1:	1,45±0,02 gr/ml
Residuo secco EN ISO 3251:	65%
Grado di diluizione:	10-15%
Viscosità:	110 ± 5 KU
Tempo di asciugatura tra due mani:	24 ore
VOC nel prodotto pronto (Direttiva Europea 2004/42/CE) (g/l):	≤10
Emissioni ambientali VOC Camera di simulazione ISO 16000 (mg/m3):	≤0.2
Capacità di copertura EN ISO 6504-3	≥ 98% Classe II
Resistenza al lavaggio ISO 11998	Classe I



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us