

VOCE DI CAPITOLATO

PICASSO SIL 200

- Bianco superiore
- Superficie finita opaca
- Ottima copertura
- Disponibile in 4 basi W, P, D e TR
- Ottima lavorabilità e livellamento
- Adesione molto forte e asciugatura rapida
- Supporta 5000 cicli di lavaggio 30 giorni dopo l'applicazione
- Elevata resistenza ai lavaggi frequenti emicrorganismi

DATI TECNICI

Identità del prodotto

Resina: Copolimero acrilico
Densità UNI EN ISO 2811-1: $1,45 \pm 0,02$ g/ml
Residuo secco EN ISO 3251: 60%
Grado di diluizione: 10 – 15%
Viscosità: 110 ± 5 KU
Tempo di asciugatura tra due mani: 24 ore
VOC nel prodotto pronto
(Direttiva Europea 2004/42/CE) (g/l): ≤ 1
Emissioni ambientali VOC
Camera di simulazione ISO 16000 (mg/m³): $\leq 0,05$
Capacità di copertura EN ISO 6504-3: $\geq 99,5\%$ Classe I
Resistenza al lavaggio ISO 11998
Classe I