



PRIMER POLIURETANICO MONOCOMPONENTE A PRESA RAPIDA PER IL CONSOLIDAMENTO E L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI MASSETTI CEMENTIZI.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer PU Fast è un primer poliuretanico monocomponente che indurisce grazie all'umidità presente nell'aria circostante e nel massetto. Primer PU Fast si caratterizza per il suo breve periodo di presa al calpestio leggero. Perde rapidamente l'appiccicosità in modo che il parquet possa essere posato dopo pochissimo tempo (dopo circa 2 ore in condizioni di temperatura e umidità normali).

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Per il trattamento di superfici in gesso, prima del rivestimento con impermeabilizzanti poliuretani.
- Per migliorare l'incollaggio di composti liscianti su cementazioni o anidrite e superfici a base di gesso.
- Per fornire un assorbimento in cementazioni o superfici in gesso
- Come mano di ancoraggio per intonaci a spruzzo a base gesso.

SUBSTRATI IDONEI

- Pannelli di supporto in cemento
- Basi di malta cementizia
- Intonaci cementizi
- Terrazzi in cemento
- Calcestruzzo
- Murature in calcestruzzo e mattoni
- Malte decorativa.

LIMITAZIONI

- PRIMER PU FAST non impermeabilizza i supporti in gesso, ma ne riduce notevolmente la porosità e assorbimento.
- Non applicare su supporti di magnesio.
- PRIMER PU FAST non è consigliato per applicazioni esterne o dove è presente umidità di risalita.
- Non applicare PRIMER PU FAST in quantità tale da creare una pellicola sulla superficie, diluire con acqua fino al 100%.

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione del supporto

Il supporto deve essere meccanicamente resistente, asciutto, pulito ed esente da oli, grassi, residui di vernice e altri materiali sfusi. In ogni caso, per quanto riguarda l'intonaco di gesso, devono essere seguite le raccomandazioni del produttore, in particolare l'umidità e il livello di finitura superficiale. Le fessure sulle superfici in calcestruzzo devono essere riparate con Epoinject. Le superfici in anidrite devono essere carteggiate.

B) Preparazione del prodotto

Pronto per essere utilizzato.

C) Applicazione del prodotto

Mescolare il PRIMER PU FAST prima dell'uso; stenderlo uniformemente sulla superficie con una spazzola piatta o rullo senza diluendolo. Se la superficie dell'intonaco di gesso è particolarmente liscia e lucida, si consiglia di strofinarla in anticipo. Una volta che si è asciugato, installare le piastrelle.

COPERTURA / CONSUMO

Il consumo di PRIMER PU FAST dipende dalla porosità e dall'assorbimento della superficie. Il tipico consumo è tra 200 e 300 gr/mq.

CONFENZIONAMENTO

Primer PU Fast viene fornito in:

- Lattine di plastica da 1 kg
- Lattine di plastica da 5 kg
- Lattine di plastica da 10 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale è garantito per essere di prima qualità per 24 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PRIMER PU FAST non è considerato pericoloso secondo la normativa vigente riguardante alla classificazione delle miscele. Si consiglia di indossare indumenti protettivi e di adottare le consuete precauzioni per la gestione delle sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

DATI TECNICI

- Identità del prodotto

Consistenza:	Liquido
Colore:	Giallo chiaro
Densità (kg/m³):	1200
Viscosità (mPa.s):	350
Contenuto di solidi secchi (%):	100

- Dati di applicazione (a +23°C e 50% U.R.)

Diluizione:	Pronto all'uso
Tempo di attesa prima dell'applicazione della malta:	20-40 minuti
Temperatura di applicazione:	da +5°C to +35°C
Consumo:	200-300gr/mq



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us