



PRIMER SEAL È UN PRIMER DI ADESIONE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer Seal è un primer di adesione monocomponente a base di resine acriliche. Si usa per preparare supporti lisci, assorbenti e non assorbenti prima dell'applicazione di prodotti impermeabilizzanti come Aquaprotect, Seal Master, Seal Master Elastic, Aquashield, ecc.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Per il trattamento di superfici in gesso prima della posa di impermeabilizzanti.
- Come mano di ancoraggio per intonaci a spruzzo a base gesso.
- Per migliorare l'adesione di rasature su cementazioni a base di anidrite e superfici in gesso.
- Per fornire un assorbimento uniforme in cementazioni o superfici in gesso.

SUBSTRATI IDONEI

- Pannelli di supporto in cemento
- Basi di malta cementizia
- Intonaci cementizi
- Terrazzi in cemento
- Calcestruzzo
- Murature in calcestruzzo e mattoni
- Cartongesso in gesso.

LIMITAZIONI

- PRIMER SEAL non impermeabilizza i supporti in gesso anche se ne riduce notevolmente la porosità e l'assorbimento.
- Non applicare su supporti in magnesio.
- PRIMER SEAL non è consigliato per applicazioni esterne o dove è presente umidità di risalita.
- Non applicare PRIMER SEAL in quantità tale da creare una pellicola sulla superficie diluire con acqua fino al 50%.

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione del supporto

Il supporto deve essere meccanicamente resistente, asciutto, pulito ed esente da oli, grassi, residui di vernice e altri materiali sfusi. In ogni caso, per quanto riguarda l'intonaco di gesso, devono essere seguite le raccomandazioni del produttore, in particolare l'umidità e il livello di finitura superficiale. Le fessure sulle superfici in calcestruzzo devono essere riparate con Epoinject. Le superfici in anidrite devono essere carteggiate.

B) Preparazione del prodotto

Pronto per essere utilizzato.

C) Applicazione del prodotto

Mescolare il PRIMER SEAL prima dell'uso; stenderlo uniformemente sulla superficie con una spazzola piatta o rullo senza diluendolo. Se la superficie dell'intonaco di gesso è particolarmente liscia e lucida, si consiglia di strofinarla in anticipo. Una volta che si è asciugato, installare le piastrelle.

COPERTURA / CONSUMO

Il consumo di PRIMER SEAL dipende dall'assorbimento e dalla porosità del supporto. Il tipico consumo è tra 100 e 200 gr/mq.

CONFEZIONAMENTO

Primer SEAL viene fornito in:

- Lattine di plastica da 1 kg
- Lattine di plastica da 5 kg
- Lattine di plastica da 10 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale e' garantito per essere di prima qualità per 24 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto .

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PRIMER SEAL non è considerato pericoloso secondo la normativa vigente riguardante alla classificazione delle miscele. Si consiglia di indossare indumenti protettivi e di adottare le consuete precauzioni per la gestione delle sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Identità del prodotto		
Consistenza	liquido	
Colore	giallo chiaro	
Densità apparente (kg/m³)	1100	
Viscosità (mPa.s)	300	
Contenuto di solidi secchi (%)	20	
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C		
Diluizione	Pronto all'uso o diluizione 1:1	
Tempo di attesa prima dell'applicazione della malta		120minuti
PH della miscela	9	
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C	
Consumo	100-200gr/mq	



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us