



STUCCO ACRILICO ALL'ACQUA PRONTO ALL'USO AD EFFETTO TERMICO, INDICATO PER LA STUCCATURA (STUCCATURA DI RASATURE) IN AMBIENTI INTERNI.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco acrilico all'acqua pronto all'uso ad effetto termico, indicato per la stuccatura (stuccatura di rasature) in ambienti interni.

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione e carteggiatura
- Fino al 35% di effetto termico
- Colore bianco
- Superficie finale liscia
- Elevata riflettanza del calore
- Buona traspirabilità
- Contiene microsfere aerogel
- Forte adesione
- Buone proprietà meccaniche
- Senza ammoniaca.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Thermal Stucco è ideale per stuccare superfici di intonaco, cemento, muratura, legno, cartongesso e pannelli di cemento.

METODO DI APPLICAZIONE

Metodo di applicazione: spatola

Diluyente: Pronto all'uso

-Le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da qualsiasi materiale difettoso e poco aderente, polvere, sporco, oli e sali. Mescolare bene prima dell'applicazione.

-Il prodotto si applica a cazzuola con tecnica a trascinamento in due mani. La seconda mano segue dopo che la prima si è asciugata.

-Dopo la stuccatura, la superficie finale viene levigata con carta vetrata per essere primerizzata e poi verniciata.

-Gli attrezzi vengono puliti subito dopo l'applicazione con acqua.

CONSERVAZIONE

24 mesi, conservato in luoghi interni asciutti.

CONSUMO

2,5-5 Kg/m² dipende dalla granulometria.

CONFEZIONAMENTO

-Secchi in plastica da 10 Kg.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto con gli occhi o ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenuto del contenitore.
- Non gettare il prodotto negli scarichi.

ATTENZIONE

- Si consiglia di applicare il prodotto almeno dopo 30-40 giorni su superfici in calcestruzzo fresco
- Si raccomanda di evitare l'applicazione del prodotto a temperature inferiori a 5°C.

DATI TECNICI

Product identity	
Base:	Copolimero Acrilico
Modulo	Fagottino
Colore:	Bianco
Densità:	0,70±0,02 gr/ml
Consumo:	0.5 kg/m2
Tempo di asciugatura al tatto:	1 ora
Tempo di asciugatura per la ricopertura:	3±12 ore (Il tempo di asciugatura e ricopertura può essere prolungato in condizioni di bassa temperatura e alta umidità relativa)
Tempo di asciugatura per la carteggiatura:	24 ore
Forza di adesione:	≥ 0.5 MPa
Resistenza alla flessione:	600 N
COV (Composti Organici Volatili):	Valore limite per questo prodotto Categoria A/a "Pareti e soffitti interni opachi (Gloss<25@60o)": 30g/l (2010). Il prodotto contiene max. 29g/l.



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us