



PROMOTORE DI ADESIONE, PRONTO ALL'USO, A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACOUOSA ED INERTI DI NATURA SILICEA PER USO GENERALE. IDEALE PER LA POSA DI PAVIMENTAZIONI IN CERAMICA E PIETRE NATURALI IN SOVRAPPOSIZIONE.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dci Grip Primer è un promotore di adesione, pronto all'uso, a base di resine sintetiche in dispersione acouosa ed inerti di natura silicea per uso generale. Ideale per la posa di pavimentazioni in ceramica e pietre naturali in sovrapposizione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Per uso interno ed esterno
- Per supporti assorbenti e non assorbenti
- Per migliorare l'adesione di malte per piastrelle, malte livellanti e autolivellanti cementizi
- Per ridurre l'assorbimento di supporti molto assorbenti
- Come primer, prima dell'applicazione di intonaci decorativi sui Sistemi ETIC
- Posa di pavimentazioni in ceramica e pietre naturali in sovrapposizione a pavimentazioni ceramiche esistenti.

SUBSTRATI IDONEI

- Calcestruzzo
- Basi e massetti in malta cementizia
- Gesso
- Cartongesso in gesso
- Pannelli di supporto in cemento
- Opere murarie
- Massetti in anidrite
- Composti autolivellanti e rattoppanti
- Intonaci
- Lisciature

LIMITAZIONI

- Da non utilizzare in aree soggette ad umidità.
- Utilizzare solo su supporti asciutti.
- Da non applicare quando la temperatura dell'ambiente o della superficie è inferiore a 5°C o superiore a 40°C.
- Non superare le 24 ore prima della posa delle piastrelle

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione del supporto

Il supporto deve essere meccanicamente resistente, asciutto, pulito ed esente da oli, grassi, residui di vernice e altri materiali sfusi. In ogni caso, per quanto riguarda l'intonaco di gesso, devono essere seguite le raccomandazioni del produttore, in particolare l'umidità e il livello di finitura superficiale. Le fessure sulle superfici in calcestruzzo devono essere riparate con Epointect. Le superfici in anidrite devono essere carteggiate.

B) Preparazione del prodotto

Pronto per essere utilizzato.

C) Applicazione del prodotto

Mescolare il DCI GRIP PRIMER prima dell'uso; stenderlo uniformemente sulla superficie con una spazzola piatta o un rullo senza diluirlo. Una volta asciugato, installare le piastrelle.

COPERTURA / CONSUMO

Il consumo di DCI GRIP PRIMER dipende dalla porosità e dall'assorbimento della superficie. Il normale consumo è tra 0,20 e 0,30 kg/mq.

CONFEZIONAMENTO

DCI Grip Primer viene fornito in:

- Secchi di plastica da 5 kg
- Secchi di plastica da 20 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale è garantito per essere di prima qualità per 24 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

DCI GRIP PRIMER non è considerato pericoloso secondo la normativa vigente riguardante alla classificazione delle miscele. Si consiglia di indossare indumenti protettivi e di adottare le consuete precauzioni per la gestione delle sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali. PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Identità del prodotto	
Consistenza	liquido pastoso
Colore	bianco
Densità (kg/m ³)	1350
Contenuto di solidi secchi (%)	70
Dati di applicazione (a +23°C e 50% U.R.)	
Diluizione	Pronto all'uso
Tempo di attesa prima dell'applicazione della malta	120 minuti
PH della miscela	9
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Consumo	200-300 kg/m ²



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us